JOKA
jest marką
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Karta danych produktu

JK 24

KLEJ SMP DO PARKIETU

1-składnikowy klej silanowy do parkietu wielowarstwowego

- do parkietu 2- i 3-warstwowego, możliwość użycia do parkietu klepkowego (≥ 14 mm) i desek z litego drewna (długość do 220 cm, grubość 14-22 mm)
- twardoelastyczna spoina klejowa
- szybko nabywa właściwości adhezyjne
- nie zawiera wody i rozpuszczalników
- zapewnia odporność na obciążenie kółkami fotela
- nadaje się do ogrzewania podłogowego
- do zastosowań wewnątrz
- GISOCDE RS 10 – nie zawiera rozpuszczalników, zawiera metoksys
- EMICODE EC 1 PLUS - bardzo niski poziom emisji

Nr artykułu: **169268**, wiadro z tworzywa sztucznego 1
Składowanie: min. 6 miesięcy w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu w chłodnych i suchych warunkach. Chronić przed mroze
Zużycie: 1000 – 1200 g/m², uzębienie B11
Czas odparowania: brak*
Czas otwarty: ok. 30 minut*
Obciążalność: po ok. 24 godzinach*
Szlifowanie/nałożenie warstwy ochronnej: po ok. 24 godzinach*
Wytrzymałość końcowa: po ok. 3-5 dniach*
Temp. obróbki: nie poniżej 15°C
Względna wilgotność powietrza: nie powyżej 75%

* w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotn
powietrza 65%

ZASTOSOWANIE:
Bezrozpuszczalnikowy i bezwodny, modyfikowany silanem, twardoelastyczny klej do parkietu 2-warstwowego (np. 7 x 50 cm), 3-warstwowego (np. 20 x 220 cm), parkietu klepkowego (≥ 14 mm) i desek z litego drewna (długość do 220 cm, grubość 14-22 mm). Nadaje się do aplikacji na jastrychach cementowych i wapienno-siarczanowych lub betonie, jak również na nowych, przykręconych na stałe płytach wiórowych P4 – P7 lub płytach OSB 2 – OSB 4.
Tylko do zastosowań wewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być trwałe, suche, pozbawione pęknięć oraz czyste i wolne od substancji, które zmniejszają przyczepność. Jastrychy cementowe i na bazie na bazie siarczanu wapnia należy przeszlifować, dokładnie odkurzyć i zaleca się zagruntować podłoże środkiem JK 02. Parkiet wielowarstwowy przykleić w ciągu 48 godzin. Jeśli wymagane jest szpachlowanie, zagruntować i wyszpachlować podłoże. Odczekać, aż powłoka gruntująca i masa szpachlowa dobrze przeschną.

OBRÓBKA:
1. Przed użyciem poczekać, aż klej do parkietu osiągnie temperaturę pokojową. Po otwarciu ściągnąć z powierzchni folię zakrywającą i w razie potrzeby usunąć powstały kożuch (nie rozprowadzać przez mieszanie!).
2. Klej nanosić na podłoże za pomocą odpowiedniej szpachli zębatej. Nakładać tylko taką ilość kleju, jaką można pokryć wykładziną w czasie otwartym, który wynosi 25 minut.
3. Ułożyć parkiet wielowarstwowy na warstwie kleju i dobrze docisnąć. Zwracać uwagę na dobre zwilżenie spodniej strony parkietu.
4. Zabrudzenia klejem można natychmiast usunąć za pomocą specjalnych ściereczek czyszczących, np. ściereczek czyszczących JK Clean.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:
GISCODE RS 10 – nie zawiera rozpuszczalników, zawiera metoksysilan. Produkt niezapalny. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas utwardzania uwalniane są niewielkie ilości metanolu, dlatego podczas obróbki należy zadbać o dobrą wentylację. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą bezzwłocznie przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. Należy przestrzegać m.in.: wskazówki na etykiecie opakowania oraz karta charakterystyki, informacja o grupie produktów oraz wzorcowa instrukcja postępowania niemieckiego towarzystwa ubezpieczeniowego dla pracowników branży budowlanej Bau-BG w odniesieniu do produktów z GISCODE RS 10. Po utwardzeniu produkt jest neutralny zapachowo oraz bezpieczny dla człowieka i środowiska.

UTYLIZACJA:
Pozostałości produktu należy w miarę możliwości zebrać i wykorzystać. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Opróżnione z resztek, wyskrobane, wzgl. wolne od cieczy pojemniki nadają się do recyklingu. Pojemnik z płynnymi resztkami zawartości oraz zebrane płynne pozostałości produktu stanowią odpad specjalny. Opakowanie z utwardzonymi resztkami zawartości stanowi odpad budowlany. Dlatego pozostałości produktu należy w miarę możliwości pozostawić na powietrzu do utwardzenia, a następnie zutylizować jako odpad budowlany.

Powyższe informacje są oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Nie mamy możliwości wpływu ani kontroli w odniesieniu do materiałów stosowanych w połączeniu oraz różnych warunków towarzyszących obróbce. Dlatego jakość Państwa pracy zależy w szczególności od fachowej oceny warunków panujących na miejscu i zastosowania produktu. Przestrzegać wytycznych producentów okładzin dotyczących ich układania. Z chwilą publikacji niniejszej karty danych produktu wszystkie poprzednie karty danych produktu tracą ważność.

JOKA® INKU

09/2024