

**Marathon®**  
DUAL 7 mm

**Ausgleichendes und trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Designböden in Privaträumen**

- Hohe Druckstabilität
- 100% natürliche Rohstoffe
- Einfach in der Verlegung
- Schnell ein verlegereifer Boden
- Beste Trittschallreduzierung bei privater Nutzung
- Für Click-Designböden, Designböden (LVT) verklebt oder selbstklebend

Marathon Dual® 7 mm ist speziell entwickelt für die lose oder fixierte Verlegung von elastischen Belägen und die Verklebung von Designböden in Privaträumen.

Marathon Dual® 7 mm besteht aus einer kalibrierten hochwertigen MDF-Deckplatte und einer ausgleichenden natürlichen Holzfaser-Unterplatte. Werksseitig wird auf beide Platten ein Klebstoffsystem aufgetragen, vor Ort entsteht ein kraftvoller Verbund, einfach und schnell. Das System gleicht spitze Unebenheiten bis 2mm aus. Ein perfekter verlegereifer Boden für moderne Designböden in Privat-Nutzung.

Marathon Dual® 7 mm ist eine optimale Kombination von Trittschallreduzierung, Druck-Belastungen in privater Nutzung und geringer Aufbauhöhe in Kombination mit fixierten oder verklebten Böden.

Dieser Aufbau hat keine Objekt-Eignung!

In der Kombination mit Designböden kann eine Trittschallreduzierung bis 20 dB erzielt werden. Die genauen Testergebnisse für verschiedenste Aufbauten und Untergründe können jederzeit über die Service-Hotline oder [service@unifloor.info](mailto:service@unifloor.info) abgefragt werden.



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Produktspezifikationen

Marathon<sup>®</sup>  
DUAL 7 mm

## Technische Daten

Artikelnummer Marathon Dual <sup>®</sup> 7 mm	160.300
Stärke/Toleranz (mm)	7 / + 0,2
Format/Toleranz (mm/m <sup>1</sup> )	560 x 790 / + 1
Rohstoff-Kombinationen	Nadel- und Laubholz, MDF
Rohdichte (kg/m <sup>3</sup> )	528
Farbe	Naturell / Grün
Trittschalldämmung gemäß ISO-10140-3:2010:	
3 mm Designbeläge selbstklebend	19 dB $\Delta L_w$
3 mm Designbeläge verklebt	20 dB $\Delta L_w$
5 mm Designbeläge click	18 dB $\Delta L_w$
Restfeuchte (%)	4-10
Dickenquellung, maximal (%)	25
Wasseraufnahme nach 2 Stunden, maximal (%)	45
Wärmedurchlaßwiderstand:	
R <sub>m</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K.W <sup>-1</sup> )	0,107
Formaldehydgehalt	E -1
Brandklasse EN 13501:2007	D <sub>fl-s1</sub>

## Verpackung

Verlegeanleitung	Vorhanden
Inhalt-Paket	10 Unter- und 10 Deckplatten = 4,424 m <sup>2</sup>
Inhalt Palette	24 Pakete = 106,18 m <sup>2</sup>
Paletten Maße (L x B x H mm)	1200 x 800 x 1000, Karton Palette
Paletten Gewicht	450 kg

## Anwendung

Ausgleichendes und trittschallreduzierendes Unterbodensystem mit fixierten oder verklebten Designböden / elastischen Belägen in Privat-Räumen.

## Inhalt-Paket

# 10/10

- Unterboden- und Deckplatten
- 560 x 790 mm
- 4,424 m<sup>2</sup>

**Stärke 7 mm**



Scannen Sie den QR-Code  
für die Verlegeanleitung  
Marathon Dual<sup>®</sup>!

Bitte besuchen Sie [www.unifloor.info](http://www.unifloor.info) für die  
aktuellsten Informationen.



Service-Hotline für Deutschland,  
Österreich & Schweiz  
T +49 (152) 264 111 11  
E [service@unifloor.info](mailto:service@unifloor.info)

